

Capatect Accento-Spachtel

Finitura decorativa per effetti lisci su cappotto



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Utilizzabile come finitura per la realizzazione di effetti lisci nei sistemi di isolamento termico a cappotto Capatect ETICS sopra lo strato di rivestimento. Non adatto per superfici orizzontali e inclinate.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effetto estetico liscio, opaco ed omogeneo (Accento Solid e Accento Solid Line) ■ Effetto estetico liscio, spatolato e movimentato (Accento Liquid e Accento Liquid Line) ■ Facile e veloce applicazione a spatola ■ Struttura superficiale estremamente fine ■ Resistente agli agenti atmosferici e all'acqua
Imballaggi	Confezione da 20 kg.
Colori	<p>Accento Solid e Accento Solid Line Applicare come base il prodotto Capatect Accento-Spachtel bianco. In questo caso infatti il colore è dato dalla mano supplementare di finitura, realizzata in maniera uniforme e con effetto opaco, con il prodotto ThermoSan NQG (pittura).</p> <p>Accento Liquid e Accento Liquid Line In questo caso, ogni volta che si richiedano finiture diverse dal bianco, sarà necessario optare per il prodotto colorato in produzione Capatect Accento-Spachtel SOTON, inviando preventivamente richiesta di fattibilità tinta al Customer Service. Per queste tipologie di effetti ricordiamo che, al termine del ciclo, deve essere sempre data una mano di protettivo velante Capatect Accento Effektspachtel nelle tinte a scelta farblos (incolore), gold (oro), silber (argento), kupfer (rame), in modo tale da dare la corretta protezione alle superfici.</p> <p>Ricordiamo che la stabilità del colore in esterno dipende dal tipo di pigmento utilizzato pertanto consigliamo sempre di selezionare tinte dalla collezione Fassade A1, per ottenere il massimo risultato.</p> <p>Finiture lisce con Capatect Accento-Spachtel dovranno avere sempre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indice di riflessione minimo pari a 30 in caso di utilizzo di rasanti minerali in polvere quali Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186, Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186 GROB, Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190. ■ Indice di riflessione minimo pari a 20 in caso di utilizzo di rasanti in pasta additivati con fibra di carbonio quali Capatect Carbon Spachtel e Capatect Carbo-Nit. <p>Con Capatect Accento-Spachtel non valgono le ulteriori indicazioni relative ai limiti di Indice di Riflessione introdotte nella brochure Capatect ETICS grazie all'impiego del prodotto di finitura Muresko Cool-Protect.</p> <p>In caso di sollecitazioni meccaniche, nelle colorazioni intense, potrebbero essere visibili segni di graffi (effetto scrittura). Questo effetto, dovuto alla presenza di pigmenti e/o riempitivi, non rappresenta un difetto tecnico o estetico.</p>
Opacità	Opaco, leggermente serico o semilucido a seconda dell'effetto scelto.



Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densità: Ca. 1,25 g/cm³ ■ Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: 0,19 m, classe V₂ (media) - secondo DIN EN 1062 ■ Permeabilità all'acqua (valore w): < 0,06 kg/(m²*h^{0,5}), W₃ (basso) - secondo DIN EN 1062

Applicazione

Preparazione del substrato	<p>Il supporto deve essere planare, pulito, asciutto, compatto, portante e privo di sostanze distaccanti. Pulire le superfici infestate da muffe, muschio e alghe con getto d'acqua a pressione. Lavare con Capatex e lasciare asciugare le superfici. Pulire le superfici macchiate da residui di grasso, fuliggine o inquinanti in genere con getto d'acqua a pressione, con aggiunta di idonei detergenti. Per ridurre il rischio di formazione di macchie o rigonfiamenti, in caso di rivestimenti di finitura colorati, accertarsi che il supporto sia uniformemente asciutto.</p> <p>Realizzare sempre di un sistema termoisolante a cappotto avente rasatura armata di spessore pari almeno a 3/4 mm. Lo strato di armatura deve soddisfare i requisiti di "elevata planarità della superficie". Prevedere eventualmente adeguate misure p. es. un secondo strato di armatura o rasatura livellante prima di procedere. La rete di armatura (Capatect-Gewebe 650/110) deve essere annegata nel terzo esterno dello strato di rasatura armata.</p> <p>Quando si utilizza Capatect Accento Spachtel quale finitura è importante scegliere come rasante uno tra i seguenti prodotti: Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186, Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186 GROB, Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190. Non è pertanto possibile utilizzare altre tipologie di rasanti quali ad es. Capatect Klebe-und Armierungsmasse 131 SL, Capatect Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT,</p> <p>Applicare Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K12 e strutturarlo. Dopo l'essiccazione eseguire un'operazione di levigatura con il dorso di una spatola, utile ad asportare eventuali asperità. Il rivestimento Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K12 consente infatti la realizzazione di un corretto strato di completamento utile all'esecuzione di un effetto liscio. In caso di eventuale necessità di impiego di rivestimenti differenti si rimanda la questione ad un dialogo con la nostra Assistenza Tecnica e, comunque, non possono essere applicate finiture con granulometria diversa da 1,2 mm.</p>
Metodo di applicazione	<p>Realizzazione di una superficie piana Attendere la completa asciugatura dell'intonaco rasato con AmphiSilan-Fassadenputz K12 e applicare Capatect Accento-Spachtel (della relativa tinta colore) su tutta la superficie, riempiendo i pori, per poi lisciare la superficie. Eventuali residui di spatolatura possono essere eliminati con idoneo strumento.</p> <p>Fondo Dopo l'essiccazione in profondità degli strati precedenti (di norma 2 giorni in condizioni di temperatura e umidità standard) si applica Capatect Accento-Spachtel con idonea spatola in acciaio inox per lisciare con la tecnica di spatolatura a chiazze o a superficie intera. Lo spessore dello strato non deve essere superiore allo spessore del granello guida del rivestimento (1,2 mm). L'estetica della superficie finale dipende dallo spessore e dal numero di mani applicate e dalla relativa strutturazione, in funzione altresì dall'abilità dell'applicatore. Dopo l'essiccazione (di norma 1 giorno, ma a seconda delle condizioni atmosferiche il tempo necessario può allungarsi), occorre eliminare tutte i residui non necessari, levigando o carteggiando con carta abrasiva (grana 120). Importante: prima di procedere assicurarsi che sia stata eliminata accuratamente la polvere. La carteggiatura risulta man mano più difficile col passare dei giorni, dopo completa essiccazione.</p> <p>Rivestimento intermedio Il secondo strato di Accento-Spachtel viene realizzato con spatola a bordi arrotondati. A tale fine si applica abbondantemente il materiale, tirandolo molto e lisciandolo in spessore sottile (evitare tracce di sovrapposizione). Importante: le superfici eventualmente levigate con operazione di carteggiatura devono sempre essere ricoperte con una mano finale di Capatect Accento-Spachtel, sull'intera porzione interessata.</p> <p>Rivestimento finale/decorativo L'ultimo strato di prodotto e/o il rivestimento finale viene realizzato con Accento-Effektspachtel o alternativamente con ThermoSan NQG. Il rivestimento può essere realizzato secondo effetto estetico desiderato, trasparente, pigmentato in velatura (oro, argento, rame) o in tinta piena. In caso di applicazione di Capatect Accento Effektspachtel applicare abbondantemente il prodotto, tirandolo molto e lisciandolo a spessore sottile con apposita spatola. Per evitare tracce di sovrapposizione occorre lavorare rapidamente bagnato su bagnato e con adeguata forza lavoro. In caso di applicazione di ThermoSan NQG procedere utilizzando un adeguato rullo od un adeguato pennello, nel numero di mani necessarie per garantire una corretta copertura e protezione.</p>

Note:

Fondo, rivestimento intermedio e finale con il sistema Accento devono essere eseguiti in modo tale da non superare 1,2 mm di spessore in totale.

Considerata la varietà di soluzioni estetiche che Accento offre, si consiglia di effettuare una prova su una superficie campione.

Per ottenere un'estetica uniforme è bene affidare allo stesso applicatore la realizzazione di superfici adiacenti, per evitare differenze di lavorazione dovute alla diversa tecnica e mano di applicazione.

Per evitare tracce di sovrapposizione occorre lavorare rapidamente bagnato su bagnato e con adeguata forza lavoro, considerando anche la necessaria distanza delle opere provvisorie dalla facciata, operando comunque secondo le regole di sicurezza previste dalla normativa cogente (es. mensole, imbraghi, ...).

L'utilizzo di inerti naturali può comportare lievi variazioni di colore. Su superfici adiacenti utilizzare solo prodotti dello stesso lotto oppure, se di lotti diversi, miscelarli tra di loro prima dell'applicazione.

Consumo/Resa

Consumi orientativi	
Spatolatura chiusura pori:	ca. 0,7- 1,0 kg/m ²
Fondo:	ca. 1,2 - 1,5 kg/m ² (spessore max 1 mm)
Rivestimento intermedio:	ca. 0,2- 0,3 kg/m ²
Rivestimento finale:	ca. 0,1 kg/m ²

I valori riportati devono considerarsi indicativi poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

Condizioni di applicazione

Durante l'applicazione e l'essiccazione la temperatura dell'aria e del supporto non deve risultare inferiore a +5 °C o superiore a +30 °C.

Non applicare in pieno sole, in presenza di pioggia o forte vento o forte umidità e proteggere in maniera adeguata le superfici.

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Fondo: levigabile dopo 6 ore circa, sovrapplicabile di norma dopo 24 ore circa, in condizioni standard.
Rivestimento intermedio: sovrapplicabile dopo 3 ore circa, in condizioni standard.

I tempi di essiccazione dipendono dalla temperatura e dall'umidità relativa e si allungano in presenza di temperature più basse e di umidità. Per proteggere il materiale dalle intemperie durante la fase di applicazione e di essiccazione, coprire l'impalcatura con teli. Il rivestimento finale/decorativo può essere applicato solo dopo l'essiccazione in profondità dello strato di Capatect Accento-Spachtel.

Pulizia degli utensili

Subito dopo l'uso con acqua.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene un prodotto biocida: contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Smaltimento

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfidi/materiali edili.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Accento-Spachtel

Applicazione con spatola di un rivestimento organico fine modellabile, ideale per la realizzazione di campiture ad effetto liscio spatolato o con rilievi decorativi, densità 1,25 kg/l, conforme alla normativa EN 1062-1 (permeabilità all'acqua $A \leq 0,06 \text{ Kg/m}^2\text{h}0,5$ – classe W3, diffusione del vapore $S_d \leq 0,19 \text{ m}$ – classe V2, satinato in funzione della ricopertura), resistente agli agenti atmosferici ed all'acqua

Aggiornamento: novembre 2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.